

## Dry Time Tester



試料の乾燥時間を評価することができます。

針がガラス板上の塗膜を引っかき、その条痕の定速形状を見ることによって試料の乾燥時間を測定します。

針の速度は4段階の切り替えで、I型とII型があります。

所定の試験時間が終了すると自動的に停止します。

※50Hz,60Hzをお選び下さい。

型番	速度	ストローク	電源	寸法	重量
DTT I型	4,8,12,24 (hr)	320 (mm)	AC100V	240W×500L×110H (mm)	約4kg
DTT II型	8,16,24,48 (hr)				

### ■構成

- 本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台
- インチアプリケーションター・・・・ 1台(1.5MIL,3MIL)
- ガラス板・・・・・・・・・・・・・・・・ 12枚
- 収納木箱・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。