

Bending Tester



塗膜の割れ、はがれ抵抗性を評価することができます。

試料を塗布した試験板(厚み0.3mm)を特定の芯棒(マンドレル)を使用して折り曲げ、塗膜の割れ、はがれが生じた時の割れ抵抗性を芯棒(マンドレル)の径で評価します。

製品名	寸法	重量
屈曲試験器(JIS型 タイプ I)	約200×100×70mm	約5kg

- 構成
- 本体・・・・・・・・・・1台
 - マンドレル芯棒・・1式 Φ2～Φ32mm
 - 補助板・・・・・・・・・・1式
 - 収納木箱・・・・・・・・1枚

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。